

BOTAMENT® D 17

Betonkontakt



BOTAMENT® D 17 dient als Haftvermittler auf glatten, geschalteten Betonflächen sowie als Aufbrennsperre bei stark saugenden mineralischen Untergründen im Innenbereich.

Eigenschaften

- ❖ Verbessert die Haftung
- ❖ Roll- und streichfähig
- ❖ Mindert die Saugfähigkeit
- ❖ Gebrauchsfertig
- ❖ Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Anwendungsbereiche

Grundierung von

- ❖ glattem, sehr dichtem Beton
- ❖ Betonfertigteilen
- ❖ Porenbeton
- ❖ Mauerwerk

vor dem Auftrag von Zement-, Kalk- und Gipsputzen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Fett, Anstrichen, Trennmitteln und losen Teilen

Mürbe, weiche oder schwach anhaftende Untergrundbestandteile sind zu entfernen.

Außerdem zu beachten:

- ❖ Restfeuchte von Betonuntergründen $\leq 3,0$ Gew.-%

Technische Daten

Materialbasis	Kunststoffdispersion
Farbton	rot
Lieferform	25 kg
Lagerfähigkeit	kühl und frostfrei mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde
Dichte	$\sim 1,5 \text{ kg/dm}^3$
Verbrauch pro Anstrich	$\sim 250 \text{ g/m}^2$
Zeitabstand zwischen Auftrag und Überarbeitung	~ 4 Stunden
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Reinigungsmittel	Wasser

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Verarbeitungszeit und den Trocknungsverlauf.

BOTAMENT® D 17

Betonkontakt



Verarbeitung

- ❖ BOTAMENT® D 17 mit Pinsel, Lammfellrolle, Quast oder Spritzgerät aufbringen
- ❖ Oberfläche muss nach Trocknung kratzfest sein
- ❖ bei maschineller Verarbeitung BOTAMENT® D 17 durch max. 10 % Wasserzugabe auf Spritzkonsistenz einstellen
- ❖ Putz nur auf durchgetrockneter Grundierung aufbringen

Vor der Verarbeitung ist BOTAMENT® D 17 aufzurühren, da sich das in der Grundierung enthaltene Haftkorn im unteren Teil des Gebindes absetzen kann.

Wichtige Hinweise

Mit BOTAMENT® D 17 grundierete Flächen sind vor Feuchtigkeit zu schützen.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter www.botament.com zur Verfügung.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1111. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop