

Bitumen-Anstrich / Dachlack

Eigenschaften und Anwendung:

BOTAZIT® B 97 L ist ein Intensivschutz für Papp-, Holz- und Betondächer. Ebenso lassen sich alte Dachpappeneindeckungen und Bitumendachbahnen regenerieren. Eine regelmäßige Anwendung wird empfohlen. BOTAZIT® B 97 L kann auch zum Schutz von Kelleraußenwänden bei Bauwerken und Bauteilen aus wasserundurchlässigem Beton gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser eingesetzt werden.

BOTAZIT® B 97 L bildet einen wetterbeständigen, säure- und laugenfesten Schutzfilm und bietet somit einen sicheren Schutz. Das Material ist beständig gegen zahlreiche Salzlösungen, schwache Säuren und gegen alle im normalen Erdreich vorkommenden Aggressivstoffe (DIN 4030).

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, sauber, frostfrei und tragfähig, frei von Fett, Farbanstrichen, Zementspiegel, Trennmitteln und lose sitzenden Teilen sein. Der Untergrund darf nicht mit Teerpechanstrichen versehen sein. Vorstehende Mörtelreste sind abzuschlagen. Bankettkanten sind von Bauschutt und Erdreich zu befreien. Kanten sind zu fasern, horizontale und vertikale Innenecken sind mit einer Hohlkehle aus einem mineralischen Mörtel zu versehen.

Saugende, nicht bitumenhaltige Untergründe oder spröde bitumenhaltige Untergründe sind zunächst mit BOTAZIT® B 97 L vorzustreichen. Nach Drocknung des Voranstrichs kann der Auftrag von BOTAZIT® B 97 L bzw. der BOTAZIT® KSK-Bahn erfolgen.

Löcher, Blasen oder Risse werden vor dem Auftrag mit BOTAZIT® B 98 L geschlossen.

Verarbeitung:

BOTAZIT® B 97 L wird direkt aus dem Gebinde mit Pinsel, Bürste, Quast, Dachschrubber oder Spritzgerät aufgetragen. Es sind mindestens zwei Deckanstriche erforderlich, wobei der zweite erst nach völliger Drocknung des ersten Anstrichs erfolgen darf. Die Drockzeit je Anstrich beträgt ca. 12 Stunden. Mehrmalige Anstriche erhöhen die Schutzwirkung.

Für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen aus WU-Beton sind mindestens drei Deckanstriche mit BOTAZIT® B 97 L notwendig. Mit dem Verfüllen der Baugrube kann frühestens 3 Tage nach dem letzten Auftrag begonnen werden. Um Schäden zu vermeiden, dürfen weder Lehm, Bauschutt oder Geröll unmittelbar an die Abdichtung gelangen. Für den Schutz sind die Bestimmungen der DIN 18195, Teil 10 zu beachten.

BOTAZIT® B 97 L

- Regeneriert alte Dachbahnen
- Gebrauchsfertig
- Streich-, roll-, spritzfähig
- Als Grundierung einsetzbar
- Lösungsmittelhaltig
- Hohe Beständigkeit gegen aggressive Einflüsse (DIN 4030)

BOTAZIT® B 97 L

Materialbasis:

Bitumen

Lösungsmittel:

Ja

Dichte:

ca. 1,1 kg/dm³

Flammpunkt:

+35 °C

Konsistenz:

flüssig

Temperaturbeständigkeit:

von -20 °C bis +90 °C

Verarbeitungstemperatur:

von +5 °C bis +30 °C

Zeitabstand zwischen den einzelnen Aufträgen:

ca. 12 Stunden

Trockenzeit bis zum Verfüllen der Baugrube:

3 Tage (Hinweis beachten)

Reinigungsmittel:

Verdünnung

Bitumen-Anstrich / Dachlack

Hinweise:

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf +23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern den Durchtrochnungsverlauf.

BOTAZIT® B 97 L enthält flüchtige Lösungsmittel. Während der Verarbeitung sind Feuer und offene Lichtquellen auszuschließen. Die Verarbeitungshinweise der Berufsgenossenschaft sind zu beachten. BOTAZIT® B 97 L darf nur im freien verarbeitet werden.

Die Technischen Merkblätter aller in Verbindung mit BOTAZIT® B 97 L zum Einsatz kommenden Produkte sind zu beachten.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Verbrauch:

ca. 250 ml/m² je Anstrich

Lieferform:

5 l Weißblech-Eimer
10 l Weißblech-Eimer
30 l Weißblech-Eimer

Lagerung:

frostfrei und kühl.

Die Lagerfähigkeit beträgt mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde.